

## TELBAK C-Sharp 84

Bei dem Telbak C-Sharp 84 handelt es sich um ein transparentes Weich-PVC Sheet Produkt, das für die VCA Genehmigung entsprechend ECE Verordnung 43 Annex 15 für flexible Plastikverglasungen entwickelt wurde. Die mittels eines Press-Prozess glatt polierte Oberfläche von Telbak C-Sharp wurde speziell entwickelt, um einen langanhaltenden Schutz gegen den Einfluss von ultraviolettem Licht zu bieten, während es außerdem über hervorragende Klarheit und Lichtübertragungseigenschaften verfügt.

### Physikalische Eigenschaften

| <u>Eigenschaft</u> | <u>Wert</u> | <u>Methode</u> |
|--------------------|-------------|----------------|
| Dichte             | 1,217       | DIN 53479      |
| Shore A hardness   | 84          | DIN 53505-A    |
| Zugfestigkeit      | 20 MPa      | DIN 53455      |
| Modulus bei 100%   | 14 MPa      | DIN 53455      |
| Burchdehnung       | 260%        | DIN 53455      |
| Reißfestigkeit     | 115 N/mm    | DIN 53363      |
| Lichtübertragung   | 89          | ASTM D1003     |
| Trübung            | 1,12%       | ASTM D1003     |

### Chemische Beständigkeit

Die chemische Beständigkeit ist gut, aber Kontakt mit Estern, Ethern, Chlorkohlenwasserstoffen, aromatischen Verbindungen und manchen konzentrierten anorganischen Säuren sollte vermieden werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die technische Telegan Presses Products Abteilung.

### Reinigung

Die Reinigung erfolgt am besten mit einer verdünnten Seifen- oder Reinigungsmittellösung, bevor das Material mit frischem Wasser gründlich abgespült wird. Eigene Reinigungsmittel sollten vermieden werden, da sie Lösungsmittel oder Scheuermittel enthalten können, die die Oberfläche des Materials beschädigen können.

### Haltbarkeit

Das Material sollte in einer kühlen, trockenen Umgebung zwischen 5-25°C gelagert werden.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Verkauf &amp; Produktion:</b><br/>                     Telegan Pressed Products Ltd, Unit 3, Old Mercedes Building, Stour Road, Harwich, Essex, CO12 3HF<br/>                     Tel: 01255 554 141 Fax 01255 554 900<br/>                     E-Mail: salesppd@teleganpressedproducts.com</p> | <br><small>ISO 9001<br/>Registered Firm<br/>Certificate No. GB2003548</small> | <p><b>Verwaltung &amp; Buchhaltung:</b><br/>                     Telegan Pressed Products Ltd, Sealand Centre, 3/5 Holmethorpe Avenue, Redhill, Surrey, RH1 2LZ<br/>                     Tel: 01737 763 400 Fax 01737 782 818<br/>                     E-Mail: mdp@teleganpressedproducts.com</p> |
|---|--|---|